

ブライコート専用 上塗り剤 セラコート P

取扱説明書

I. 特徴

- ◆ブライコート専用 上塗り剤 セラコート P は水性の無機塗料です。
- ◆セラコート P を塗装すると、弱撥水性の塗膜を形成し、塗膜に汚れが付着し難くなります。汚れが付着しても雨水と一緒に汚れを流れ落とすセルフクリーニング機能を付与させることが出来ます。

II. 使用方法

- 1.) 調整
希釈せずにそのままご使用下さい。
- 2.) 塗装方法
塗装する部分の水分や油分、ゴミや汚れを取り除いた乾燥した表面に、ハケ、ローラーの塗装方法で薄く塗布して下さい。
- 3.) 乾燥・硬化
常温で 12 時間以上、乾燥させて下さい。指触乾燥前に雨等の水に接触させると塗装ムラの原因となりますので避けて下さい。
- 4.) 塗布量
被塗装物 1 m²当り約 60 g です。

III. 注意事項

- ◆塗装は、降雨や降雪の恐れがある場合や強風の時は避けてください。
- ◆塗装場所の気温や被塗装物の温度が 5℃以下、湿度 85%以上又は結露、霜が考えられる場合は、塗膜の乾燥過程で種々の欠陥を生じる事がありますので、塗装を避けてください。
- ◆セラコート P の塗布に使用した道具は使用后すぐに十分に洗浄して下さい。放置されますと、撥水性を生じ、その後の使用に支障がでる可能性があります。
- ◆セラコート P はアルカリ性の水溶液ですので換気の良い所で取扱い、飛沫の吸引を避け、保護手袋、保護眼鏡、マスク等を着用してご使用下さい。
- ◆手、肌等に付着した場合は速やかに洗剤、水等で洗い流して下さい。
- ◆もし目に入った場合には多量の水で洗い、また、誤って飲み込んだ場合には嘔吐剤等により吐き出し医師による処置を受けて下さい。

IV. 保存方法

- ◆乾燥した冷暗所に保存し、開封後はお早めにご使用下さい。また、凍結させないよう注意して下さい。

株式会社小松プロセス
〒929-0124 石川県能美市浜町又150-1
TEL:0761-55-2220
FAX:0761-55-3710
E-Mail:info@komatsuprocess.co.jp

