


NINJA SHEET 取り扱い説明書

①好きな形にカット

PETフィルム面（ツルツルで光沢のある面）から見て好きな形にカッターナイフ等を用いてカットして下さい。転写被膜面（光沢のない面）から見て好きな形に切りますと最終的に形が反転してしまいますのでご注意ください。



PETフィルム面から見て
好きな形にカットして下さい。


②アイロンでの貼り付け その1

生地の上にNINJA SHEETをPETフィルム面（ツルツルで光沢のある面）が上に、転写被膜層（光沢のない面）が生地に接するように置いてください。

低温に設定したアイロンで1か所につき20秒程度両手で体重をかけて（約25 kg程度かけてください）、上からプレスしてください。


※スチームアイロンは使用しないで下さい。

※生地にゴミ・しわがありますと上手く出来ない事がありますので事前に確認して作業して下さい。



③アイロンで貼り付け その2

①の生地を裏返し、裏面からも①と同様にプレスしてください。



④冷ます

NINJA SHEETが完全に冷えるまで放置してください。


⑤PETフィルムを剥がす

PETフィルムを端から剥がしてください。

⑥仕上げ

転写被膜層が貼ってある面に当て布をし、低温に設定したアイロンを強い力で10cm×10cmの面積に対して10秒程度の時間押し動かしながらかけてください。（貼り付けるNINJASHEETの面積によってアイロンをかける秒数は変更してください。）

裏返し、当て布をして同様にアイロンをかけます。



お問い合わせ先
（株）小松プロセス