

NINJA INK 油性 POG/POG-E タイプ

取扱説明書

I.使用方法

1. インクについて

◆NINJAINK 油性 POG/POG-E タイプは油性 1 液タイプのインクです。塩ビ製品への印刷に対応します。但し、素材の種類、前後加工等によっては十分な堅牢度が得られない場合がありますので、事前にテストされる事をお奨め致します。

◆インク中にはガラスビーズが混入されています。比重が大きく沈降しやすいのでご使用前には必ず充分攪拌して下さい。

◆粘度調整する場合は、希釈溶剤P91をご使用ください。

2. 印刷について

◆スクリーン印刷用のスクリーンメッシュは 80～135 メッシュを推奨致します。

◆印刷、乾燥後、50℃×10～15 分程度の加熱処理を行って下さい。プリント素材に依って、上記条件が変わる事が予想されます。事前のご確認をお勧め致します。

◆反射輝度の確認については、目の横にライトを持ち、印刷素材に光を当てて下さい。

◆インクが目詰まりする時は希釈溶剤 P-91 を用いて希釈、調整して下さい。入れ過ぎますと粘度が極端に低下しますので注意して下さい。

II.注意事項

◆使用に際しては火気厳禁の作業エリア内で行って下さい。

◆保存は冷暗所(20℃)にて、しっかり蓋を閉めて行って下さい。揮発性溶剤を使用していますので、蓋を開けたまま放置しないで下さい。

◆上記条件での保存をお奨めしますが、開封後は早めに使い切ってください。

◆長期間の保存でインク下部にガラスビーズ等が沈降し上層部と下層部に分かれます。適切な保存状態の場合、十分に再攪拌して頂ければ使用に問題はありません。

株式会社小松プロセス

〒929-0124 石川県能美市浜町又 150-1

TEL:0761-55-2220

FAX:0761-55-3710

E-Mail:info@komatsuprocess.co.jp

